



SPEKTRA 2000 unutarinja zidna boja

NAMJENA

Za zaštitu i dekoraciju unutarnjih zidnih i stropnih površina.

Pogodna za ličenje svih vrsta mineralnih žbuka, vlaknocemetnih ploča, betona, gipskartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnatih reljefnih tapeta i starih naliča.

SVOJSTVA

- visokopokrivna, snježno bijela
- korisniku i okolišu prihvatljiva,
- jednostavno nanošenje
- lijep izgled završnog filma boje
- pokriva već jednim slojem.

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	vinilacetatna kopolimerna disperzija, pigment, punila i posebni dodaci
NIJANSE	bijela
NIJANSIRANJE	pigmentnim pastama prihvatljivim za boje na vodenoj osnovi do 3%, i disperzijskim bojama pogodnim za nijansiranje
SJAJ	EN 13300 – mat
GUSTOĆA	1,45 – 1,50 kg/l
PERIVOST	nije periva
RAZRJEDIVANJE	vodom do 5 %
HOS kategorija i granična vrijednost	IIA(a), 75g/l (2008), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 22 g/l
PAKOVANJE	2,5 l, 10 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži. NE SMIJE SMRZNUTI!

UPUTE ZA UPORABU	
NAČIN NANOŠENJA	valjak, kist, štrcanje
UVJETI RADA	temperatura boje, zraka i površine minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suho i za nanošenje sljedećeg sloja nakon 4 – 6 sati
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednoslojnom nanošenju 8 – 10 m ² / 1 l Praktična potrošnja ovisi od upojnosti i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon uporabe

PRIPRAVA PODLOGE

S podloge odstranimo prašinu, labave djele i ostale nečistoće. Stare naliče koji otpadaj odstranimo. Veće pukotine i oštećene dijelove podloge zapunimo odgovarajućim materijalima na mineralnoj osnovi. Slijedi impregniranje **SPEKTRA akrilnom impregnacijom**. Prije početka ličenja podloga mora biti suha i čvrsta.

Zidne površine zagađene plijesni i algama prije ličenja premažemo **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Nakon što se zidovi osuše plijesni mehanički odstranimo. Boji dodamo **SPEKTRA zaštitu od plijesni**, koja dulje vremena sprječava rast mikroorganizama, ili kao završni premaz primjenimo **SPEKTRA zidnu boju za kuhinje i kupaonice**.

Mrlje od nikotina, izljeva vode, katrana, vodotopivih olovaka,... ličimo **SPEKTRA antinikotinskom bojom**, kao završnim premazom. Zdrave i neispucane podloge, ličene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzijskim bojama očistimo i izbrusimo brusnim papirom (br. 150).



PREMAZNI SISTAVI

PODLOGA	PRIPRAVA PODLOGE	IMPREGNACIJA	ZAGLAĐIVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nova neličena podloga - produžne žbuke - gipskartonske ploče - beton i ostale neporozne podloge		1x SPEKTRA akrilna impregnacija 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	2x SPEKTRA unutarnji kit (po potrebi)	1 - 2x SPEKTRA 2000 unutarnja zidna boja
Podloga ličena disperzijskim bojama - više slojeva upojnih, neperivih premaza - gladki, sjajni, perivi premazi	čišćenje, odstranjivanje nevezanih djelića, popravak oštećenih mjesta čišćenje, brušenje	1x SPEKTRA akrilna impregnacija	2x SPEKTRA unutarnji kit (po potrebi)	

NAPOMENE

- Prije uporabe boju temeljito promiješajte.
- Vrijeme se sušenja u uvjetima nižih temperatura i više relativne vlage zraka produljava.
- Ako boju razrjeđujete količinom vode većom od propisane pokrivos se filma boje smanjuje.